

札に関する質疑

| 件 名  |    | (物品) 7801_事務用紙購入 (単価契約)                                                                                   |                                      |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 受付日  | 質疑 |                                                                                                           | 回答                                   |
| 3/17 | 1  | <p>1 以下の商品を同等品と認めて頂けないでしょうか</p> <p>品名 マイリサイクルペーパー100</p> <p>※品質証明書と総合評価値証明書を送信します。</p> <p>よろしくお願いします。</p> | <p>仕様書の基準を満たしていますので、同等品として承認します。</p> |

2025年3月12日

海老名市役所 御中

### 総合評価値証明書

品名：マイリサイクルペーパー100

総合評価値：85

| 総合評価指標             | 指標値                | 配点 |
|--------------------|--------------------|----|
| 古紙パルプ配合率           | 100%               | 80 |
| 森林認証材・間伐材の利用割合     | —                  | —  |
| 持続可能性を目指したパルプの利用割合 | —                  | —  |
| 白色度                | 70%                | 5  |
| 坪量                 | 69g/m <sup>2</sup> | —  |
| 合計                 |                    | 85 |

以上

2025年3月12日

海老名市役所 御中

## 品質証明書

記

品名: マイリサイクルペーパー100 (2024年10月抄造品)

### 1. 物性値

| 項目              |   | 単位                | 実測値                  | 試験法       |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-----------|
| 坪量              |   | $\text{g/m}^2$    | 70.5                 | JIS-P8124 |
| 紙厚              |   | $\mu\text{m}$     | 96                   | JIS-P8118 |
| 密度              |   | $\text{g/cm}^3$   | 0.73                 | JIS-P8118 |
| こわさ<br>(クランク剛度) | 縦 | $\text{cm}^3/100$ | 83.7                 | JIS-P8143 |
|                 | 横 | $\text{cm}^3/100$ | 36.9                 | JIS-P8143 |
| 透気度             |   | 秒                 | 11                   | JIS-P8117 |
| 平滑度             | 表 | 秒                 | 49                   | JIS-P8155 |
|                 | 裏 | 秒                 | 51                   | JIS-P8155 |
| ISO 白色度         |   | %                 | 70.4                 | JIS-P8148 |
| 灰分              |   | %                 | 4.8                  | JIS-P8251 |
| 表面電気抵抗          |   | $\Omega$          | $4.7 \times 10^{10}$ | JIS-K6911 |
| 中性/酸性           |   | —                 | 中性                   | —         |
| 古紙パルプ配合率        |   | %                 | 100                  | —         |

試験条件: 温度  $23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 、湿度  $(50 \pm 2)\% \text{R. H.}$  (JIS-P8111)

2. 包装仕様: A3(500枚×3冊)/箱    A4・A5・B4・B5 (500枚×5冊)/箱
3. グリーン購入法適合品
4. 両面コピー対応
5. 静電気防止加工・紙粉除去加工済(表裏)
6. 縦目用紙

以上